Diotrol Mattöl

Huile mate (additif)

#75700

Description	Diotrol Huile mate augmente la durabilité du Glacis aux huiles naturelles Diotrol. L'adjonction de 20 % de Diotrol Huile mate dans la dernière couche, donne un aspect mat soyeux et durable. Les composants de cires augmentent l'élasticité et améliore les qualités hydrophobes du glacis. Spécialement recommandé sur bois extrêmement exposé.
Domaine d'utilisation	A utiliser comme additif dans le Glacis aux l'huiles naturelles Diotrol.
Bases des liants	Mélange de cires spéciales et de résines alkydes
Agents actifs& Biocides	aucun
Extrait sec	45 %
Densité	0.900 kg/l
Degré de brillance	Mat soyeux à satiné (dépend de l'absorption du support)
Teintes	Incolore
Conditionnements	1L, 5L
Conservation	Stockage dans un endroit frais et dans le contenant d'origine non ouvert, 12 mois. Bien fermer les bidons entamés.
Consommation	Ajouter 20% de Diotrol Huile mate à la couche finale.
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
Procédure	Utiliser uniquement comme additif dans la couche de finition.

DIOTROL AG | SCHWEIZ
Bodenackerstrasse 64 | CH-4657 Dulliken | *T* +41 62 285 30 70
MwSt.-Nr. CHE-107-159.180 MWST
IBAN CH51 0900 0000 4047 1116 4 | *BIC* POFICHBEXXX

DIOTROL AG | DEUTSCHLAND
Heuriedweg 30A | DE-88131 Lindau | *T* +49 8382 88 99 312
UST-Nr. 09406/15090 | *UST-ID-Nr.* DE814189720
IBAN DE21 6837 0024 0016 7874 00 | *BIC* DEUTDEDB683

info@diotrol.com
www.diotrol.com

Entretien	Les glacis aux l'huiles naturelles Diotrol qui ont été additivés d'Huile mate peuvent sans problème être entretenus avec du Diotrol Glacis aux l'huiles naturelles de préférence additivé avec de l'Huile mate.
Séchage à 20°C et 50% d'humidité relative de l'air	Env. 24 heures. Reste légèrement collant plusieurs jours Le séchage peut être ralenti en cas de basse température ou d'un taux d'humidité ambiant élevé
Nettoyage des outils	Immédiatement avec de l'essence artificielle. Dissoudre le glacis sec avec du dilutif nitro-cellulosique ou nettoyeur pour pinceaux.
Informations de sécurité	Consultez la fiche de données de sécurité.
Remarque	Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles. Nous ne prétendons pas qu'elles soient complètes. Elles servent de directives et de recommandations. Certaines qualités de bois, le manque de protection constructive et conception d'ouvrage non réalisées dans les règles de l'art ainsi que des infiltrations d'eau dans le bois, peuvent dégrader les finitions prématurément. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure notre responsabilité ne saurait être engagée. L'utilisateur n'est pas dispensé d'examiner les matériaux sous sa propre responsabilité quant à son aptitude à leurs emplois dans les conditions pratique du terrain et de les utiliser de manière professionnelle. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant l`application. Les recommandations verbales doivent être suivies d`une confirmation écrite et signée en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d`une nouvelle édition.

September 2018 mt

DIOTROL AG | SCHWEIZ
Bodenackerstrasse 64 | CH-4657 Dulliken | *T* +41 62 285 30 70
MwSt.-Nr. CHE-107-159.180 MWST
IBAN CH51 0900 0000 4047 1116 4 | *BIC* POFICHBEXXX

DIOTROL AG | DEUTSCHLAND
Heuriedweg 30A | DE-88131 Lindau | *T* +49 8382 88 99 312
UST-Nr. 09406/15090 | *UST-ID-Nr.* DE814189720
IBAN DE21 6837 0024 0016 7874 00 | *BIC* DEUTDEDB683

info@diotrol.com
www.diotrol.com