

Diotrol Golden Oil Attivatore

#70310

Descrizione Diotrol Golden Oil Attivatore è un componente liquido per accelerare l'indurimento di Diotrol Golden Oil Onecoat e Alba White.

Diotrol Golden Oil Attivatore contiene lo 0% di COV. Oltre alla più rapida essiccazione di Diotrol Golden Oil Onecoat e Alba White si ha anche una più elevata resistenza della superficie all'abrasione e all'influsso di liquidi d'uso domestico.

Campo d'applicazione Per accelerare l'indurimento di Diotrol Golden Oil Onecoat o Alba White. Particolarmente raccomandato per superfici in legno disposte in orizzontale ed esposte ad elevate sollecitazioni.

Principio attivo Nessuno

Contenuto di sostanze solide 100%

Aspetto trasparente

Densità 1,13 kg/l

Confezione 300 ml

Stabilità di stoccaggio Conservabile per ca. 9 mesi, in caso di corretto stoccaggio in luogo fresco e in confezione originale non aperta.

Conservabile e lavorabile per 4 - 6 ore mescolato con Diotrol Golden Oil Onecoat o per 1 ora - 1 ora e mezza mescolato con Alba White.

Proteggere dall'umidità

Istruzioni per l'uso Rapporto di miscelazione in vol.: *Diotrol Golden Oil Onecoat* o *Alba White* + 30% Diotrol Golden Oil Attivatore.

Ad es.: 1 litro di *Diotrol Golden Oil Onecoat* o 1,4 kg di *Diotrol Golden Oil Alba White* + 300 ml di Diotrol Golden Oil Attivatore.

Mescolare intensamente i due componenti per 1 - 2 minuti.

Si prega di osservare attentamente le indicazioni al seguente punto (tempo utile d'impiego).

Tempo utile d'impiego	• Nella miscela con Diotrol Golden Oil Onecoat lavorare entro 4 - 6 ore. • Nella miscela con Diotrol Golden Oil Alba White lavorare entro 1 ora - 1 ora e mezza.
Pulizia di attrezzi e utensili	Allo stato umido con Diotrol Golden Oil Diluter, diluente universale o acqua ragia. ATTENZIONE! Una volta essiccato non è più rimovibile.
Avvertenze di sicurezza	Osservare la scheda dati di sicurezza.
Avvertenza particolare	• Il prodotto reagisce con l'umidità. Conservare in luogo asciutto. Per ulteriori indicazioni vd. scheda dati di sicurezza
Osservazioni	Questi dati corrispondono allo stato dell'arte e fungono esclusivamente da linee guida e raccomandazione. Non rivendichiamo alcuna pretesa di completezza per quanto riguarda le stratificazioni e i fondi indicati. Una qualità insufficiente del legno, un'errata protezione del legno a livello costruttivo, fenditure nel legno massiccio e altri difetti devono essere fatti notare al costruttore prima del rivestimento e della velatura. A causa della varietà di possibili fondi e condizioni reali d'impiego a livello pratico, l'utente non può esimersi dall'obbligo di provare, sotto la sua propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previsto nelle rispettive specifiche condizioni pratiche e di utilizzarli correttamente come dovuto. Le raccomandazioni verbali per l'applicazione del rivestimento richiedono, per avere carattere vincolante, una conferma firmata legalmente valida. Il presente stampato perde la propria validità in caso di pubblicazione di una ristampa.

Giugno 2019, sky