Diotrol Imprägnierung B.P.IV

Imprégnation aux huiles naturelles B.P.IV

#75100BPIV

Description	**Imprégnation fongicide, anti bleu et insecticide.** Diotrol Imprégnation aux l'huiles naturelles B/P/IV est une imprégnation aux solvants pour le bois, Elle protège des champignons et des insectes xylophages ainsi que du bleuissement des conifères. Cette imprégnation pénètre profondément et garantit une protection efficace et de longue durée. L'imprégnation n'est pas une protection contre les intempéries et doit être recouverte d'un glacis ou d'une peinture. Conforme à la norme DIN / EN 68800 T3, contient des agents actifs contre les infestations d'insectes. Ne pas utiliser dans les espaces de vie ou dans les étables. Evitez tout contact avec l'alimentation humaine et animale. Approbation officielle CH-2014-0009
Domaine d'application	Menuiseries, bardages et toutes structures ou constructions en bois à l'extérieur.
Bas de Liants & Agents réactifs	Combinaison de plusieurs huiles naturelles.
Agents actif & Biocide	Propiconazole 0.6%, IPBC 0.3% et Perméthrine 0.1%
Extrait sec	Env.:8 %
Densité	0.830 kg/l
Degré de brillance	mat
Teintes	incolore
Conditionnements	1L, 5L, 25L, 200L
Conservation	Stockage dans un endroit frais et hors gel, dans le contenant d'origine non ouvert, 12 mois. Bien fermer les bidons entamés.

DIOTROL AG | SCHWEIZ
Bodenackerstrasse 64 | CH-4657 Dulliken | *T* +41 62 285 30 70
MwSt.-Nr. CHE-107-159.180 MWST
IBAN CH51 0900 0000 4047 1116 4 | *BIC* POFICHBEXXX

DIOTROL AG | DEUTSCHLAND
Heuriedweg 30A | DE-88131 Lindau | *T* +49 8382 88 99 312
UST-Nr. 09406/15090 | *UST-ID-Nr.* DE814189720
IBAN DE21 6837 0024 0016 7874 00 | *BIC* DEUTDEDB683

info@diotrol.com
www.diotrol.com

Préparation du Support	• Le bois doit être propre, exempt de graisse ou de cire. Son taux d'humidité doit se situer entre 11 et 15%. • Supprimer toutes traces de résines avec un diluant nitrocellulosique. • Les bois rabotés doivent être poncés pour assurer une bonne absorption du produit. • Les bois patinés et gris doivent être poncés jusqu'au bois propre ou nettoyés au *Diotrol Dégriseur #82500*. • Les arêtes doivent être arrondies à un rayon de 2,5 mm afin de prévoir l'application des couches de produits de finition.
Application	Pinceaux ou machines spéciales Si possible ne pas répandre le produit au pistolet. Si toutefois nécessaire, portez des protections adaptées : Masque, lunettes, gants et combinaison. Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, à la l'exposition directe du soleil ou dans une ambiance d'humidité relative de l'air supérieur à 75%. En cas d'application dans un local, veillez à sa bonne ventilation.
Consommation	0.080 à 0.090l/m^2. Sur bois neuf poncé. Le rendement varie selon l'essence et la préparation du support.
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
Procédure	Appliquez à saturation l'imprégnation aux huiles naturelles Diotrol, si possible avant l'assemblage, sur tous les côtés du bois, en insistant sur les bois de bout Après séchage, recouvrir obligatoirement l'imprégnation avec un produit de protection contre les intempéries. En cas de doute ou d'incertitude, veuillez contacter le service technique.
Séchage à 18 – 20°C (50% d'humidité relative)	Recouvrable : • Aprés12 heures avec le Glacis Diotrol réf 75000 • Après 24 heures avec peinture à l'huile ou un vernis de même base. • Plus de 48 à 72h, avec 'un produit hydro diluable. Tous les solvants doivent êtres sortie du bois ; sous risque de formation de cloques Le séchage est très dépendant de l'épaisseur des couches, de la température, de l'hygrométrie relative et de l'exposition à la lumière naturelle. En cas d'application dans un local, veiller à sa bonne ventilation
Nettoyage des outils	Directement après utilisation avec de l'essence minérale. Le produit sec avec un diluant nitrocellulosique ou un diluant de nettoyage.

Mise en Grade	• Les chiffons imbibés peuvent s'auto enflammer. Suspendez les pour les laisser sécher à l'air libre ou mettez-les dans un réceptacle étanche à l'air. • Évitez les sources de feu pendant le travail. • Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Conservez à l'écart des aliments et des boissons y compris ceux pour les animaux • Hydratez vos mains immédiatement après leur lavage.
Informations de sécurité	Consultez la fiche de données de sécurité.
Remarque	Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles. Nous ne prétendons pas qu'elles soient complètes. Elles servent de directives et de recommandations. Certaines qualités de bois, le manque de protection constructive et de conception d'ouvrage non réalisées dans les règles de l'art ainsi que des infiltrations d'eau dans le bois, peuvent dégrader les finitions prématurément. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure notre responsabilité ne saurait être engagée. L'utilisateur n'est pas dispensé d'examiner les matériaux sous sa propre responsabilité quant à son aptitude à leurs emplois dans les conditions pratiques du terrain et de les utiliser de manière professionnelle. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant l`application. Les recommandations verbales doivent être suivies d`une confirmation écrite et signées en bonne et due forme. Ce document deviendra invalide dans le cas d`une nouvelle édition.

Octobre2018, jmk

DIOTROL AG | SCHWEIZ
Bodenackerstrasse 64 | CH-4657 Dulliken | *T* +41 62 285 30 70
MwSt.-Nr. CHE-107-159.180 MWST
IBAN CH51 0900 0000 4047 1116 4 | *BIC* POFICHBEXXX

DIOTROL AG | DEUTSCHLAND
Heuriedweg 30A | DE-88131 Lindau | *T* +49 8382 88 99 312
UST-Nr. 09406/15090 | *UST-ID-Nr.* DE814189720
IBAN DE21 6837 0024 0016 7874 00 | *BIC* DEUTDEDB683

info@diotrol.com
www.diotrol.com