

Aqua Woodseal

réf.: 80050

Description

Diotrol Aqua Woodseal est un produit pâteux pour rendre étanche les bois de bout, autrement dit les surfaces de coupe des bois ronds et de blanches en bois. Après l'application Diotrol Aqua Woodseal forme en séchant un film transparent et élasto-plastique. A cause de la combinaison utilisée d'huiles naturelles repoussant en nature, la couche, une fois séchée, présente une teinte de bois naturellement jaunâtre. Diotrol Aqua Woodseal bloque la pénétration de l'eau dans le bois de construction.

Attention: Ce produit est inapte à des joints, noeuds et masticages dans la construction ainsi que sur constructions en contact avec la terre et de l'eau.

Base du liant	Emulsion de diverses huiles naturelles de sources repoussant en nature
Conditionnement	250 ml, 500 ml, 1 litre et 5 litres
Consommation	Néant
Extrait sec	Env. 45 %
Densité	1.03 kg/l
Teneur en solvants	Aucun
Agent	Aucun
Teinte	Blanc laiteux, sec jaunâtre
Mise en œuvre	Appliquer en couche épaisse avec une spatule ou un pinceau plat et étaler et lisser. Diotrol Aqua Woodseal s'applique sur surfaces définitivement vernies. Peut ultérieurement recevoir des couches de glaci pour bois et lasures usuelles.
Température d'application	Température d'objet et de l'air min. + 5 °C, max. + 30 °C
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Séchage à + 18 - 20 ° C et 75 % de degré hygro- métrique de l'air	Suivant l'épaisseur appliquée 24 heures et plus

Nettoyage des outils	Avec de l'eau. Outillages secs nettoyer avec du dilutif nitro-cellulosique ou nettoyant pour pinceaux.
Conservation	12 mois dans les emballages d'origine, hermétiquement fermés. A préserver du gel et ne pas exposer à des températures > 30 ° C.
Transport	Marchandise non dangereuse selon RID/ADR.
Elimination des déchets	Code UE 08 01 12 Remettre les restes et le produit périmé en tant que déchets spéciaux au centre de ramassage. Interdiction de les déverser dans les canalisations. Ordonnance sur le traitement des déchets spéciaux.
Remarque	Ces données techniques sont conformes à nos connaissances actuelles et servent de directive et recommandation. En raison de nombreux paramètres pouvant influencer la procédure, notre responsabilité ne saurait être engagée. Il est toujours conseillé de procéder à des essais avant l'application.

Septembre 2008