

Diotrol Hartwachsöl Diodur

#76200

Beschreibung

Diotrol Hartwachsöl Diodur ist ein lösemittelbasiertes Holzpflegemittel, hergestellt aus natürlichen, pflanzlichen Ölen aus nachwachsenden Rohstoffen, kombiniert mit natürlichen und fossilen Wachsen. Geeignet für alle Holzarten im Innenbereich.

Diotrol Hartwachsöl Diodur ist äusserst pflegeleicht. Nach einer guten Durchtrocknung ist es beständig gegen Haushaltsflüssigkeiten und Nahrungsmittel wie Wasser, Kaffee, Rotwein, Senf, Butter, Tomatenketchup und vieles mehr. Schmutzstellen lassen sich gut mit einem Tuch abwischen und es bleiben keine unschönen Flecken oder Fleckenränder zurück.

Diotrol Hartwachsöl Diodur ist daher bestens geeignet für hölzerne Küchengegenstände wie Geschirr, Besteck oder Früchteschalen.

Anwendungsbereich

Zur Behandlung und Pflege von Holzfussböden, Korkplatten, OSB-Platten, Möbeln und sonstigen Holzobjekten im Haushalt, auch für solche, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Bindemittel

Pflanzliche Naturöle aus nachwachsenden Rohstoffen, Carnaubawachs, Polyethylen- und natürlich Wachse fossilen Ursprungs.

Wirkstoff

Wirkstofffrei. Keine bioziden Agenzien, kobaltfreie Sikkative (Trockner)

Festkörpergehalt

ca. 45 % (farblos)

Dichte

0.890 kg/l

Glanzgrad

seidenglänzend

Farbtöne

farblos (Einfärbung auf Kundenwunsch möglich)

Gebinde

1L, 5L, 18L, 200L

Lagerstabilität

Bei sachgemässer und kühler Lagerung in ungeöffneten Originalgebinde ca. 12 Monate haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschliessen. Bei offenen Gebinden oder Anbrüchen mit viel Luftraum kann es auf Grund des hohen Ölgehaltes zu einer Hautbildung kommen.

Untergrundbeschaffenheit

- Die zu behandelnde Fläche muss sauber, trocken (11 – 14% Holzfeuchtigkeit) und fettfrei sein.
- Alte und nicht haftende Beschichtungsrückstände sind zu entfernen.

Verarbeitung

Flächenstreicher, Streichbürste, Pinsel, Schwamm, Auftragsvlies, oder Auftragsgerät (Pads).

Verbrauch	ca 80 g/m ² , je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes. <i>Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheiten, bitte den Technischen Dienst kontaktieren.</i>
Verdünnung	gebrauchsfertig
Anstrichaufbau	- Das Öl dünn in Faserrichtung auftragen und gründlich ausstreichen. Dicke Ölstellen vermeiden (Oberflächen-Störung). - Mindestens 8 – 12 Stunden bei guter Belüftung trocknen lassen. <i>Um das Produkt praxisgerecht beurteilen zu können, empfehlen wir vorgängig an einer nicht einsehbaren Fläche einen Probeanstrich anzubringen.</i>
Trocknung 18 – 20°C (bei 75% rel. Luftfeuchtigkeit)	- staubtrocken und klebfrei nach 6 – 8 Stunden (bei guter Lüftung und gutem Lichteinfall). - Durchgetrocknet und durchgehärtet nach 1 – 2 Wochen.
Reinigung Geräte & Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Sangajol oder Universalverdünner reinigen. Trockene Farbreste mit Nitroverdünner oder Pinselreiniger auflösen.
Sicherheits-hinweise	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.
Besondere Hinweise	- Getränkte Lappen können sich selbst entzünden. Diese nur gut ausgebreitet an der Luft trocknen lassen, oder luftdicht verschlossen aufbewahren. - Von Zündquellen fernhalten. - Während der Arbeit Feuerquellen vermeiden und keine Nahrung zu sich nehmen. - Hände nach dem Waschen sofort einfetten. - Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.
Bemerkungen	Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

Oktober 2017, sky