

Diotrol Edelwax UV

antaa julkisivulle hyvän suojan sekä UV-säteilyä, että säätä vastaan

#75710

Tuotekuvaus Diotrol Edelwax UV on uusiutuvista raaka-aineista, luonnonöljyistä ja etyleenivahoista valmistettu homogeeninen erikoisvaha. Se on erityisesti kehitetty puujulkisivuille. Öljyjen ja vahan suuri määrä tekee pinnasta vettähylkivän ja suojaa julkisivua kosteudelta ja sen aiheuttamilta puuvaurioilta.

Vaha sisältää UV-säteilyä absorboivaa ainetta, joka estää voimakasta UV-säteilyä vaurioittamasta puuainesta ennenäikaisesti. Diotrol Edelwax UV sopii käytettäväksi erityisesti kosteissa olosuhteissa.

Käyttökohteet Puujulkisivut, luukut, autotallinoveet, puutarha-aidat, jne.

Sideaineet / reaktiiviset aineet Uusiutuvista raaka-aineista valmistetut luonnonöljyt, etyleenivahat, UV-absorbentti

Tehoaineet Ei sisällä biosidejä

Kuiva-ainepitoisuus Noin 56 %

Tiheys 0,900 kg/l

Kiiltoaste Puolihihmeästä puolikiiltävään, alustasta riippuen

Värisävyt Väritön tai värikartan mukaan kuultavat DP-Diotrol Plus ja AW-Antik Wood sävyt

Astiat Peltiastiat 1 L, 5 L ja 18 L

Varastointi Varastointikelpoinen noin 12 kuukautta mikäli varastoitu asianmukaisesti viileässä tilassa ja alkuperäisessä astiassaan.

Sulje avattu astia huolellisesti käytön jälkeen. Estä jäätymästä.

Esivalmistelu

- Puupinnan tulee olla puhdas ja tarttuvuuden takaamiseksi pinnalla ei saa olla rasvaa, suurta määrää pihkaa, eikä vahaa. Puun kosteuden tulee olla 11-18%.
- Poista mahdollinen pihka pesemällä nitro-ohenteella.
- Hio höylätty puupinta paremman tarttuvuuden takaamiseksi.

- Vanhat öljyväri- tai öljykuultomaalit on poistettava kokonaan.
- Käsiteltävän pinnan eheys ja soveltuvuus käsiteltäväksi on testattava. Irtonainen ja kiinnittymistä haittaava vanha maali on poistettava kokonaan. Pese ehyt vanha maalipinta Diotrol Allclean (#82510) puhdistusaineella ja hio hyvin.
- Hio kulunut tai harmaantunut puu eheään puupintaan saakka tai käsittele tuotteella Diotrol Degrayer (#82500).
- Höylätty käsittelemätön puu, joka on ollut pidemmän aikaa säälle alttiina, on ehdottomasti hiottava tai harjattava kovalla harjalla ja puhdistettava.
- Pyöristä särmät (r 2,5 mm).
- Esikäsittele pinnat kauttaaltaan pohjustepuunsuojalla kuten Diotrol Natural Oil Impregnation (#75100). Anna kuivua vähintään 72 tuntia.
- Käsittele myös katkaisupinnat huolellisesti pohjustepuunsuojalla.
- Hirsien päiden käsittelyyn suositellaan Diotrol Woodseal (#80050) käsittelyä.

Tuotteen soveltuvuus tulee varmistaa koesityllä.

Paremmen tarttuvuuden takaamiseksi uuden hirren pinta tulee hioa kevyesti ennen käsittelyä. (Voit myös kastella puupinnan kevyesti esimerkiksi letkulla valuttamalla, paineetta, ja antaa tämän jälkeen puun kuivua hyvin, min. 4 vuorokautta. Tällöin tehdashöylätyn hirren pinnan solukko ottaa paremmin vahan vastaan.)

Levitys	Levitys sivelemällä tai ruiskulla. Ruiskutettu kuullote tasoitetaan siveltimellä. Käytä ruiskutettaessa suojavaatetusta. Älä suorita käsittelyä ulkolämpötilan ollessa alle 5°C tai yli 30°C tai jos ilmankosteus on yli 75%. Vältä suoraa auringonpaistetta.
Riittoisuus	80-90 g/m2 uudelle puulle per levityskerta, so. alustan imukyvyistä ja levitystavasta riippuen noin 10-11 neliötä litralla.
Ohennus	Käyttövalmis
Käsittelyohjeet	Uuteen puuhun, ulkona 1x Diotrol Natural Oil Impregnation pohjustepuunsuoja 2-3x Diotrol Edelwax UV, sävytettyinä ”Nature” (puujulkisivun harmaantuminen hidastuu mutta ei esty täysin) 1x Diotrol Natural Oil Impregnation pohjustepuunsuoja sävytettyinä sävyyn DP-15 ”Kuusi” 2-3x väritön Diotrol Edelwax UV
Huoltokäsittely	Pinta on syytä käsitellä uudelleen, kun sen vettä hylkivä ominaisuus selvästi heikkenee. • Pese pinta vesiohenteisella biologisella Diotrol Allclean (#82510) yleispuhdistusaineella.

- 1-2x väritön tai sävytetty Diotrol Edelwax UV

Jos puhdistuksen aikana ilmaantuu harmaita tai mustia alueita:

- Hio puhtaaseen terveeseen puupintaan asti
- Jos tarpeen, niin käsittele tuotteella Diotrol Degrayer (#82500)
- Kyllästä puu värittömällä pohjustepuunsuojalla Diotrol Natural Oil Impregnation
- Tasoita väri sävytetyllä Diotrol Natural Oil glaze kuullotteella
- 1-2x Diotrol Edelwax UV

Kuivuminen 18-20°C RH 50%	Pölykuiva noin 8-12 tunnin jälkeen Päällemaalattavissa noin 36 tunnin kuluttua Läpikuiva noin 48 tunnissa
Työvälineiden puhdistus	Puhdista välineet heti käytön jälkeen. Kuivunut kuullote liuotetaan nitro-ohenteella tai siveltimen puhdistusaineella.
Erityisohjeet	• Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit jne. voivat syttyä itsestään. Kuivata ne hyvin auki levitettyinä avoimessa tilassa tai säilytä ilmatiiviisti suljetussa astiassa ennen hävitystä. • Pidä kaukana syttymislähteistä.. • Pese ja rasvaa kädet. • Lue käyttöturvallisuustiedote.
Varoitusmerkinnät	Katso käyttöturvallisuustiedote.
Huomautukset	Yllä annetut tiedot on annettu parhaan tietämyksemme mukaan perustuen käytettävissä olevaan tekniseen tietoon, ja ne on tarkoitettu suositukseksi ja neuvoksi. Valmistaja ei vastaa kaikista mahdollisista olosuhteista, joissa tuotetta käytetään, tai kaikista niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Puun heikko laatu, kohteen puutteellinen rakenteellinen suojaus, kuivumishalkeamat puussa ja muut havaitut virheet, tulee huomioida ennen puun käsittelyä. Koska pinnan laatu vaihtelee ja työtapoja on monenlaisia, on käyttäjän vastuulla testata tuotteen soveltuvuus nimenomaan hänen käyttötarkoitukseensa kulloisissakin olosuhteissa ja käyttää tuotetta asianmukaisesti. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai -tarkoitusta. Mahdolliset suulliset ohjeet tulee käyttäjän aina vahvistaa kirjallisesti. Varaamme oikeuden muuttaa yllä Olevia tietoja ja mahdollinen uudempi versio tästä dokumentista korvaa aiemman.

November 2018, sky
huhtikuu 2020, pma